

# La PEINTURE : FICHE TECHNIQUE

Fiche technique n° 100

Date de mise à jour : 02/03/2014

**P.H.M. PHILIPPE MORISSE SAS**  
Route de Pau – 64400 OLORON  
Tél. 05 62 07 80 50 – Fax. 05 62 07 80 49  
503 086 100 RCS Oloron Ste Marie  
SAS au capital de 120.000 euros

Marque déposée

## BLANC A TRACER

DEFINITION	Concentré liquide blanc
DESTINATION	Terrains de sport engazonnés
CLASSIFICATION	NF T 36.005, Famille 1, Classe 7a <sub>2</sub>
MARQUE	Blanc à Tracer - Marque déposée
<b>PROPRIETES:</b>	
LIANT	Copolymère synthétique en émulsion aqueuse
RESINE	Vinylque
PIGMENTS COUVRANTS	Oxyde de titane rutile
PIGMENTS AUXILIAIRES	Charges micronisées
POTENTIEL HYDROGENE	7,4 + ou - 1
EXTRAIT SEC	75 %
DENSITE	1,8
PRESENTATION	Bidon de 10 litres en PE HD
DILUANT	Eau (500% à 1000%)
SECHAGE	Environ 20' à une température ambiante de 20 degrés Celsius
RENDEMENT	3 à 5 g. par mètre linéaire - largeur de ligne: 10 cm
ASPECT	Liquide - blanc - dense
CONSERVATION	18 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et de la chaleur
QUALITES	Produit très couvrant, de pH neutre, n'abîme ni l'herbe ni les machines
APPLICATION	Pulvérisation ou application par barbotage (machine de type "rouleaux")
MATERIEL D'APPLICATION	Machines à pression thermique, électrique, entretenue ou péristaltique manuelle, ou machine type "rouleaux"
DILUTION	1 volume de peinture plus 5 à 10 volumes d'eau selon la machine utilisée
NETTOYAGE du MATERIEL	à l'eau à température ambiante ou tiède avant séchage
EMBALLAGE	Conditionnement aux normes CE, poids net 18 kg
CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE	Ce produit ne présente pas de danger de toxicité aiguë d'après les informations connues ou divulguées le concernant.
HYDROCARBURES	0 %
METAUX LOURDS	0 %
TAUX DE C.O.V.	< 0,1g/l